



BLU DI PRUSSIA
Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Finitura semi lucida a base alchidica con elevata resistenza a lavaggi e usura adatta a pavimenti cementizi e di legno, mediamente calpestati. Resistente alla maggior parte degli agenti chimici non troppo aggressivi, ai detergenti e agli olii. Previene la polvere su pavimenti cementizi.

Superfici

Acciaio e materiali non ferrosi e leggio opportunamente preparati e trattati con primer. Cemento libero da efflorescenze, polvere e inquinamento e opportunamente preparato e trattato con primer. Non raccomandato per bitume, asfalto, sustrati altamente alcalini o cemento indurito meccanicamente o chimicamente.

| | |
|-----------------|---|
| Quantità | 2,5 litri |
| Gamma di colori | BS4800, RAL, Little Greene e altri su richiesta |
| Rendimento | almeno 13mq al litro a seconda del profilo della superficie |
| Asciugatura | normalmente si asciuga in 2 ore. Ricopribile dopo una notte |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Livello di luminosità | semi-lucido |
| Peso specifico | 1.04- 1.18 a seconda del colore |
| Residuo secco | 52% approssimativamente |
| Range dello spessore di film secco | 35-40 micron per ogni strato su superfici lisce |

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Le superfici precedentemente trattate con vernici lucide o vernici per pavimenti devono essere leggermente scartavetrare prima dell'uso.

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. La prima mano su cemento non trattato o legno deve essere data diluendo il prodotto con il 10-20% di acqua ragia per consentire l'adeguata penetrazione nel substrato. Pronto all'uso senza diluizione per l'applicazione con pennello, rullo e airless. Si consiglia una prima mano di prodotto diluito e due mani di prodotto puro per i pavimenti nuovi. Il pavimento torna calpestabile al traffico leggero dopo circa 24-48 ore a seconda delle condizioni di asciugatura. Totale calpestabilità in 7-10 giorni.

Pulizia

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura

Precauzioni

Leggere bene l'etichetta prima dell'uso. Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street, Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net

