



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Una resina vinilica a base di vernice di copertura e finitura di qualità superiore, da utilizzarsi come protezione interna e a scopo decorativo, che da una superficie lavabile e resistente all'ingiallimento e allo sbiadimento.

Proprietà e aree di utilizzo

Lavabile, rispetta la regolamentazione del british standard 7719 tipo b.

Informazioni tecniche e generali

(materiale a 20°C)

gamma di colori	paint library& architectural (sono disponibili altri colori)
livello di luminosità	opaco
peso specifico	da 1.28 a 1.35 a seconda del colore
residuo secco	30% approssimativamente
range dello spessore di film secco	20-25 micron
rendimento	16 mq al litro con un sfs di 25 micron
tempo di asciugatura	1-2 ore
tempo di ricopertura	3-4 ore minimo nessun tempo massimo
tempo di conservazione del prodotto	12 mesi minimo
punto di accensione (abel)	non infiammabile

Superfici verniciabili

Tutte le superfici interne prive di inquinamento, polvere ed efflorescenze ed adeguatamente preparate. Utilizzare una soluzione fungicida ove necessario. Non adatta a superfici riscaldate.

Fondi estremamente porosi potrebbero richiedere una soluzione stabilizzatrice per uniformare la superficie. È preferibile applicare due volte il prodotto per ottenere una migliori risultati.

Temperatura di applicazione

La temperatura della superficie durante l'applicazione deve essere intorno ai 10° e un minimo di 3° sopra al tasso di umidità. Mantenere un'adeguata ventilazione durante l'applicazione.

Informazioni sull'applicazione

Diluire il prodotto solo dopo averlo ben miscelato. L'applicazione e l'uso devono sempre essere conformi ai codici descritti nel BS 6150 e nel BS 5493.

PENNELLO E RULLO, diluire con acqua da 0 a 5%.

PISTOLA A SPRUZZO diluire con acqua da 5 a 15%. Sezione della punta – 2.0mm. Pressione -60psi approssimativamente.

AIRLESS SPRAYING, diluire con acqua da 0 a 10% come richiesto. Sezione della punta 0.48mm approssimativamente. Pressione -2100 psi approssimativamente.

Pulire bene il materiale immediatamente dopo l'uso.

Informazioni di sicurezza

Fare sempre riferimento al foglio illustrativo prima di utilizzare il prodotto, e osservare le regole di sicurezza sull'etichetta. In genere evitare l'inalazione e il contatto con la pelle utilizzando maschere, guanti ecc.. risciacquare immediatamente con abbondante acqua in caso di contatto con gli occhi e consultare un medico. Lavare accuratamente la cute, utilizzando sapone e acqua. Il prodotto non è infiammabile.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



PAINT & PAPER LIBRARY

EMULSIONE OPACA



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice acrilica multi superficie ad alta opacità e molto resistente, da utilizzare in molte applicazioni interne ed esterne. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura molto liscia con un'eccellente adesione e resistenza all'acqua. Raccomandato per l'uso in bagni e cucine. Quasi totalmente privo di solventi, è praticamente inodore durante l'applicazione.

Superfici

Utilizzabile su legno, acciaio e ferro trattati, MDF, alluminio, rame, PVC. Ideale per cucine e bagni, può essere utilizzato anche sui radiatori.

Rendimento almeno 14 mq al litro a seconda del profilo e della porosità della superficie
Asciugatura generalmente asciuga in 1-2 ore. Ricopribile dopo 4 ore

Informazioni tecniche

Livello di luminosità 15-20%
Residuo secco 34% approssimativamente

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless.. Su superfici porose aggiungere almeno il 5% di acqua. Sulle superfici particolarmente porose come il gesso è necessario almeno il 25% di acqua. Sono raccomandabili almeno due mani di prodotto per un risultato ottimale.

Pulizia

Utilizzare solo acqua.

Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non applicare in condizioni climatiche di freddo o umidità.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



PAINT & PAPER LIBRARY

SMALTO ACRILICO



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice di finitura guscio d'uovo a base di resine alchiliche di alta qualità per uso in interni, eccellente resistenza alla condensa e ai lavaggi ripetuti.

Proprietà e aree di utilizzo

Pellicola molto resistente e lavabile. Quasi inodore ed eccellente rendimento durante l'applicazione. Elevata resistenza all'acqua. Conforme al DEF STAN 80-66. Eccellente scorrevolezza e opacità.

Informazioni tecniche e generali

(materiale a 20°C)

gamma di colori	paint library& architectural (altre combinazioni possibili)
livello di luminosità	guscio d'uovo
peso specifico	1.15-1.40 a seconda del colore
residuo secco	50% approssimativamente
range dello spessore di film secco	35-40 micron
rendimento	12 mq al litro con spessore di film secco a 35 micron
tempo di asciugatura	4 ore
tempo di ricopertura	minimo 16 ore, massimo senza limite
tempo di conservazione del prodotto	12 mesi minimo
punto di accensione (abel)	38°C

Superfici verniciabili

Acciaio e materiali non ferrosi e legno opportunamente preparato e trattato. Cartongesso e substrati cementizi opportunamente preparati e trattati e liberi da polvere, contaminazioni e inquinamento. Adatto anche ai termosifoni domestici. Le superfici precedentemente trattate con vernici lucide devono essere ben scartavetrare prima dell'applicazione. Si raccomandano due mani di prodotto per un migliore rendimento.

Temperatura di applicazione

La temperatura del substrato deve essere 5°C o più durante l'applicazione e l'asciugatura. Provvedere alla massima ventilazione durante l'asciugatura.

Informazioni sull'applicazione

Diluire il prodotto solo dopo un'adeguata miscelazione. L'uso e l'applicazione devono sempre essere conformi ai codes of practice descritti nel BS 6150 e nel BS 5493

PENNELLO E RULLO - Diluire se necessario con lo 0-5% di acqua ragia. Su superfici porose es. emulsione opaca, potrebbe essere necessaria una diluizione al 15%

SPRAY AD ARIA TRADIZIONALE - Diluire con 5-15% di acqua ragia, se necessario. Grandezza della punta -2.00mm. pressione -60psi (12MPa) approssimativamente

AIRLESS - Diluire con lo 0-10% di acqua ragia se necessario. Grandezza della punta -13 thou* (0.33mm) approssimativamente pressione -1700psi (12MPa) approssimativamente

Pulizia Pulire con acqua ragia immediatamente dopo l'uso

Informazioni di sicurezza

Fare sempre riferimento al documento sulla salute e la sicurezza prima dell'uso e osservare scrupolosamente le norme descritte sull'etichetta. In generale evitare l'inhalazione di vapori e contatto con la pelle indossando maschere, guanti ed altri indumenti di protezione individuale. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua o soluzioni specifiche e far subito riferimento ad un medico. Lavare accuratamente la pelle con un detergente o con acqua e sapone. Il prodotto è infiammabile. Non provocare fiamme o scintille. Non fumare.

* millesimo di pollice NdT

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



PAINT & PAPER LIBRARY

SMALTO A BASE OLEOSA